

Гипсовая лёгкая штукатурка HAGA ST PUTZ GS-408 белая

- Высокое качество покрытия
- Слой до 50 мм
- Низкий расход
- Не требует шпатлевания
- Экологически чистый продукт

Изготовлена на основе высококачественного белого гипса, легкого наполнителя и комплекса модифицирующих добавок. Обладает высокой пластичностью и адгезией, а также экономичным расходом. При высыхании не образует трещин. Штукатурка легко наносится на поверхность, легко разравнивается и глянцуется, формируя ровную прочную поверхность не требующую обязательного дополнительного шпатлевания. Экологически чистый продукт, создающий благоприятный микроклимат в помещении.

Область применения

Используется при проведении работ внутри помещений с нормальным уровнем влажности выравнивания

поверхности стен и потолков под последующую финишную декоративную отделку (шпатлевание, окрашивание, оклейка обоями, облицовка плиткой, декоративными плитами и т.д.) Также используется для устранения различных мелких дефектов поверхности (трещин, сколов, выбоин).

Рекомендуемые основания

Прочные недеформирующиеся минеральные основания (бетонные, газо- и пенобетонные, цементно-песчаные, кирпичные поверхности; ПГП), а такжеочно зафиксированные ГКЛ, ГВЛ.

Упаковка и хранение

Поставляется в бумажных трехслойных мешках с внутренним слоем из полиэтилена. Гарантийный срок хранения в сухом помещении в таре изготовителя 12 месяцев с даты изготовления.

Продукция сертифицирована

Характеристики

Цвет	белый
Максимальная фракция, не более	0,63 мм
Дозировка воды:	
на 1 кг смеси	0,45 - 0,55 л
на 30 кг смеси	13,5 – 16,5 л
Расход при толщине слоя 10 мм	8,5 - 9,0 кг/м ²
Рекомендуемая толщина слоя	5 - 50 мм
Прочность на сжатие	5 МПа
Прочность сцепления с основанием	0,5 МПа
Сроки схватывания	
Начало не раннее	50 минут
Нанесение последующего покрытия	не ранее чем 10 часов
Температура проведения работ и основания	от +5 °C до +30 °C
Срок хранения	12 месяцев
Фасовка	30 кг

Гипсовая лёгкая штукатурка HAGA ST PUTZ GS-408 белая

Подготовка основания

Поверхность должна быть прочной, основательно закрепленной, тщательно обеспыленной, очищенной от грязи, красок, масел, жиров и др. загрязнений, препятствующих нормальному сцеплению материала с поверхностью. Непрочные или осыпающиеся участки основания должны быть удалены. Поверхность не должна быть подвержена деформации и усадке. Гладким основаниям необходимо придать шероховатость. Перед проведением работ для увеличения адгезии и снижения впитывающей способности основания, поверхность необходимо обработать соответствующим грунтом HAGA. Не допускать запыления загрунтованных поверхностей.

Приготовление раствора

Для приготовления раствора следует использовать только чистые емкости и инструменты. Сухую смесь высыпать в емкость с чистой водой согласно расчетным показателям (см. таблицу технических характеристик) и тщательно перемешать в течение 3-5 минут до получения однородной пластичной массы без комков и густиков. Перемешивание рекомендуется производить механизированным способом при помощи профессионального миксера, либо дрели с насадкой на малых оборотах. Приготовленный раствор использовать в течение 50 минут!

Выполнение работ

На подготовленное основание установить реечные маяки. Штукатурный раствор нанести на поверхность мастерком или кельмой слоем требуемой толщины и выровнять правилом по маякам. После того как раствор начнет твердеть (приблизительно 60-70 минут), поверхность штукатурки повторно выровнять (подрезать) правилом. Затем полученную поверхность увлажнить, затереть губчатой теркой и загладить широким металлическим шпателем. После такой обработки поверхность штукатурки не требует обязательного шпатлевания. Рекомендуемая толщина штукатурного слоя для выравнивания стен составляет от 5 до 50 мм, для выравнивания потолков от 5 до 20 мм.

При выравнивании значительных перепадов поверхности стен (более 50 мм) штукатурку допускается наносить послойно, при условии затвердевания предыдущего слоя. При этом предварительный выравнивающий слой не разравнивают. Последующий слой наносится не ранее чем через 24 часа. Перед нанесением последующего слоя ранее нанесенный слой штукатурки необходимо обработать грунтом. При работах рекомендуется усилить армирующей сеткой стыки оснований из разнородных материалов и другие критичные зоны.

Дополнительная информация

Все вышеуказанные рекомендации по применению верны при температуре +21 °C и относительной влажности воздуха 65%. В других условиях время схватывания и высыхания материала может отличаться.

ВНИМАНИЕ!

При приготовлении раствора важно соблюдать соотношение "вода-сухая смесь". Добавление в готовый раствор любых компонентов (в том числе воды, выше указанного количества) ведет к изменению заявленных производителем свойств материала. При работе со смесью использовать резиновые перчатки и защитные очки. Избегать длительного контакта раствора с кожей. При попадании в глаза промыть большим количеством воды. Хранить в недоступном для детей месте.